

HA.ROADLINE

Vernice spartitraffico per segnaletica stradale

- Descrizione:** Pittura a base solvente, formulata con resine sintetiche selezionate e speciali additivi, specifica per la segnaletica stradale orizzontale su substrati bituminosi e cementizi.
- Vantaggi:**
- Perfetta adesione.
 - Rapida essiccazione.
 - Ottimo grado di copertura.
 - Non teme il gelo.
 - Vernice duratura e resistente ad agenti atmosferici e raggi UV.
 - Realizzazione di una finitura caratterizzata da estrema durezza.
 - Garantisce resistenza e colorazione durature nel tempo.
- Campi d'impiego:**
- Vernice spartitraffico per pavimentazioni bituminose e cementizie.
- Preparazione del supporto:**
- Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed ancorato al substrato, non si presenti sporco, unto o contaminato da agenti che ne compromettano l'adesione o la buona riuscita della stesa..
 - Applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
 - Evitare condizioni estreme di caldo e/o di freddo, di umidità relativa superiore all'80% e pioggia durante l'applicazione e durante l'essiccazione del film.
- Applicazione:**
- HA.ROADLINE è pronto all'uso e necessita di essere omogeneizzato prima del suo utilizzo. A seconda della viscosità desiderata, è possibile aggiungere fino al 10% di diluente HA.ROADLINE DL. La stesa può essere effettuata mediante pennello e rullo, da pulire preventivamente con apposito diluente nitro prima dell'essiccamento del prodotto. In alternativa, è possibile applicarlo a spruzzo con pistola a tazza a pressione d'aria.
- Consumo:**
- Il dosaggio di HA.ROADLINE è variabile in funzione della porosità del substrato di applicazione. Rimosse eventuali tracce di sporco o di polvere, e verificata che la superficie si presenti ben asciutta prima dell'applicazione del prodotto, normalmente il dosaggio varia tra 0,3 e 0,7 Kg/m².
- Avvertenze:**
- Non utilizzare in ambienti non ventilati o all'interno di abitazioni.
 - Applicare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
 - Evitare condizioni estreme di caldo e/o di freddo, di umidità relativa superiore all'80% e/o pioggia durante l'applicazione e durante l'essiccazione del film.
 - Non applicare con il rischio di pioggia imminente o con nebbie persistenti; la protezione dalla pioggia deve essere rispettata per tutto il tempo necessario alla completa asciugatura del prodotto.
 - Si consiglia di effettuare in ogni caso, una prova preliminare di applicazione, per verificare la corretta compatibilità del prodotto al supporto.
 - Conservare negli imballi originali ben chiusi.
 - Prodotto infiammabile
 - Non esporre a temperatura maggiori di 40°C, a fonti di calore, a fiamme libere o altre fonti di accensione.
 - Attenersi alle informazioni riportate sulla scheda di sicurezza.
 - Consultare quanto riportato al termine di questo documento

HA.ROADLINE

Vernice spartitraffico
per segnaletica stradale

Imballi: Secchielli metallici da 1, 5, 10, 20, 25 kg.

Colori disponibili:



Dati tecnici:

CARATTERISTICHE GENERALI

CARATTERISTICHE GENERALI		
Aspetto		Liquido viscoso
Colore		Bianco, Giallo, Verde, Arancione, Rosso, Blu
Stabilità nei vasi originali chiusi		24 mesi
Residuo secco (<i>m/m a 130 °C</i>)	UNI EN ISO 3251	(73÷81)%
Viscosità Brookfield (<i>a 20°C, girante 3; 10 rpm</i>)	UNI EN ISO 3219	(6000±1200) cP
Densità (<i>a 20°C</i>)	UNI EN ISO 2811-1	(1,49÷1,59)kg/L
Punto d'infiammabilità a vaso chiuso	ASTM D3828-87	> +23 °C
Sovraverniciabilità		5÷8 ore*
Tempo di essiccazione al tatto		5÷15 minuti*
Tempo per la pedonalità		30÷60 minuti*

* Valori registrati con temperatura di 23°C e umidità al 50%. I dati espressi possono variare in funzione dello spessore del prodotto applicato e delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, assorbenza del fondo.

I suggerimenti e le informazioni tecniche fornite rappresentano le migliori conoscenze HA ITALIA S.p.A. riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, inosservanza delle indicazioni), non c'è possibile assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilirne l'idoneità per l'impiego previsto e si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

HA Italia declina ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle avvertenze citate nella presente scheda tecnica e del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nella scheda di sicurezza.

Codice scheda: REV01 del 01.01.2023